

TASKI Jontec TimeSaver

Ekstra slidstærk gulvpolish

Beskrivelse

Jontec TimeSaver er en gulvpolish med ekstra slidstyrke og høj glans til de fleste typer hårde gulve. Polishen har et meget højt tørstofindhold og unikke Johnson-polymerer, der giver tykkere lag, højere slidstyrke samt en flot glans. På trods af det meget høje tørstofindhold kræves ingen speciel polishudlægger. Jontec TimeSaver er meget modstandsdygtig overfor ridser, skrabemærker samt sorte mærker fra skohæle, og bibeholder dermed et pænere udseende, selv med mindre vedligeholdelse. Den ekstra slidstyrke forlænger også perioderne imellem reetableringer og nylægninger. Ved topskuring og reetablering vil påføring af kun et ekstra lag forlænge polishfilmens levetid væsentligt. Du sparer tid ved påføringen, vedligeholdelsen og tid inden der skal reetableres/opskures.


Egenskaber

- Ekstra højt tørstofindhold, unikke Johnson-polymerer
- Ekstra høj slidstyrke med færre lag
- Meget modstandsdygtig overfor ridser og mærker efter skohæle
- Mælkehvid væske

Fordele

- En helt ny type gulvpolish
- Tidsbesparende og med et bedre resultat
- Bibeholder et pænere udseende, kræver mindre vedligeholdelse og forlænger polishfilmens levetid
- Ingen "helligdage" ved påføring

F2n



TASKI Jontec TimeSaver

Brugsanvisning

Dosering: Klar-til-brug. Anvendes ufortyndet.

Anvendelse:

Forberedelse: Skur gulvet op med en Diversey polishfjerner, skyl grundigt med rent vand og lad gulvet tørre fuldstændigt. Brug Jontec LinoSafe L på linoleum og Jontec ProStrip på gulve, der tåler høj alkalitet. Dermed opnås det bedste og hurtigste resultat.

Påføring: Påføring af Jontec TimeSaver: Hæld produktet ud på gulvet og fordel det jævnt med en polish-påsmører i et fyldigt lag. Fordel polishen i baner a 1-1,5 m og overlap, mens det er vådt. Lad gulvet tørre helt (min. 30 minutter), inden ekstra lag påføres på samme måde. Jontec TimeSavers mælkehvide udseende hjælper dig med at se og undgå "helligdage". Det mælkehvide udseende forsvinder, når polishen tørrer. Normalt er 2 lag rigeligt til de fleste gulve.

Det er vigtigt, at det nederste lag er fuldstændigt tørt (minimum 45 min ved kolde overflader) inden ekstra lag påføres. Ufuldstændig tørring kan medføre, at toplag krakelerer efter et par dage. Gulvoverfladen skal være over 10°C for at sikre en optimal optørring/vedhæftning.

- Linoleumsgulve påføres først en porefylder; Jontec Technique free eller Jontec Linobase.
- Nye linoleumsgulve topskures, og der påføres ikke en porefylder.
- Marmorsplitgulve påføres først 2 lag Jontec Plaza.
- Vinylgulve påføres Timesaver uden porefylder.

Daglig rengøring: Fugtmopning/rengøring med gulvvaskemaskine med gul rondel. Ved lav rengøringsfrekvens anvend Jontec 300 eller Jontec 300 free 3 gange om ugen. Ved høj rengøringsfrekvens anvend Jontec Tensol de øvrige dage. Ved opbygning af plejefilm doseres op til 10 % Jontec Tensol

Tørpolering: For yderligere at forbedre slidstyrken og skridsikkerheden anbefales en let tørpolering efter 24 timer. Anvend TASKI Ergodisk 1200 med pink rondel eller TASKI Duo med rød rondel.

Spraypolering: Til udbredning af småridser eller forøgelse af glansen anbefales en spraypolering. Anvend Jontec Timesaver i doseringen 1 dele polish + 9 dele vand. Anvend TASKI Ergodisk 1200 med pink rondel eller TASKI Duo med rød rondel.

Topskuring og reetablering: Ved at t__

Tekniske specifikationer

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Udseende: | Mælkehvid væske |
| • Vægtfylde [20°C]: | 1,04 |
| • pH [koncentreret]: | 7,5 – 8,0 |

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Indhold og funktion: Vandig opløsning af styren-/akrylpolymer (filmdanner), 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (filmdannelsesregulator), (2-methoxymethylethoxy)propanol (filmdannelsesregulator), voks (filmdanner), tributoxyethylfosfat (filmdannelsesregulator), zinkoxid (hjælpestof til filmdannelse), harpiks (filmdanner), anionisk tensid (befugter, udflydningsmiddel) og skumdæmper (hindrer skumdannelse).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion:

Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug / specialister.

Opbevaring:

Skal opbevares i tillukket original emballage.

Anbefalet opbevaringstemperatur:

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 40°C

Diversey

Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diversey.dk

TASKI Jontec TimeSaver

Holdbarhed:

2 år i uåbnet emballage.

Godkendelser

Testet iht. ASTM D-2047 for skridsikkerhed.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7514160	2x5 ltr.	Dunk

Diversey

Teglbuén 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk

P92560DKDK-02